

LDPE

Model	Gęstość [g/cm ³]	MFI [g/10min] (2,16 kg, 190 °C)	Przetwórstwo	Aplikacje
2100TN00	0,921	0,3	Wytłaczanie z rozdmuchem	Folie termokurczliwe, worki przemysłowe, torby zakupowe, wkładki
Tasnee LD 0725N	0,923	0,75	Wytłaczanie z rozdmuchem	Torby i worki, folie termokurczliwe, folie rękawowe, folie do pakowania żywności
Tasnee LD 1925AS	0,925	1,9	Wytłaczanie z rozdmuchem	Torby i worki, folie termokurczliwe, folie do pakowania żywności

HDPE

Model	Gęstość [g/cm ³]	MFI [g/10min] (2,16 kg, 190 °C)	Przetwórstwo	Aplikacje
Marlex HHM TR-144	0,946	0,18	Wytłaczanie z rozdmuchem	Torby koszulkowe, wkładki wielościennie, worki na śmieci
Marlex HHM TR-131	0,938	0,20	Wytłaczanie z rozdmuchem	Torby koszulkowe, torby zakupowe, worki na śmieci
Marlex HHM 5502BN	0,955	0,35	Wytłaczanie z rozdmuchem	Butelki, formy do lodu, pojemniki na żywność, opakowania farmaceutyczne
Uz-Kor BL5200	0,963	0,32	Wytłaczanie z rozdmuchem	Butelki, zabawki
Uz-Kor BL6200	0,958	0,35	Wytłaczanie z rozdmuchem	Butelki, opakowania kosmetyków
Uz-Kor FL7000	0,956	0,035	Wytłaczanie z rozdmuchem	Torby zakupowe, torby na śmieci, folie opakowaniowe
LG Chem Lucene SM800	0,955	8	Wtrysk	Nakrętki do butelek, wiaderka, kartridże

PP

Model	Gęstość [g/cm³]	MFI [g/10min] (2,16 kg, 230 °C)	Przetwórstwo	Aplikacje
<i>HOMO</i>				
Natpet Teldene H03BPM	0,9	3	Wytłaczanie, współwytłaczanie, termoformowanie	BOPP, folie metalizowane, rafia
Natpet Teldene H03ML	0,9	3,2	Wytłaczanie, współwytłaczanie, wtrysk	Rafia, elementy do AGD i przemysłu motoryzacyjnego
Natpet Teldene H25FBA	0,9	25	Wytłaczanie włókien, współwytłaczanie	Rafia, syntetyczne włókna, przemysł motoryzacyjny
LG Chem Seetec MH1850	0,9	60	Wtrysk	Jednorazowe opakowania na żywność, cienkościenne pojemniki, elementy do AGD
<i>COPO</i>				
LG Chem Seetec M1850	0,9	70	Wtrysk	Opakowania do jogurtów, cienkościenne pojemniki